

Alambre Recocido

para construcción



Descripción:

El Alambre Recocido SICARTSA se fabrica trefilando el alambón SICARTSA hasta el calibre deseado, después el alambre es recocido para reconstruir su microestructura, permitiéndole alcanzar una alta ductilidad que facilita el ser doblado o anudado a mano.

Para la fabricación de este producto se utiliza la más avanzada tecnología.

Materiales:

Se utiliza la calidad del alambón SICARTSA como materia prima.

Propiedades Mecánicas:

Resistencia a la tensión: 36 kg/mm².

Alta ductilidad.

Producto fabricado bajo un sistema de calidad ISO 9002 certificado por BSI.

Presentación:

En rollos de 35 y 50 Kgs. con cuatro amarres.

Otras medidas bajo pedido.

Aplicaciones:

Para formación de castillos, armado de losas, amarre de aceros estructurales, traslape de mallas, etc.

ALAMBRE RECOCIDO

CALIBRE	Diámetro		Diámetro interior del rollo		Diámetro exterior del rollo		Peso del rollo (Kg)
	(mm)	(pulg)	(cm)	(pulg)	(cm)	(pulg)	
16	1.59	0.06	33	13	48	18.9	35
16	1.59	0.06	30	11.8	50	19.7	50
16	1.59	0.06	40	15.7	60	23.6	50



V E N T A S

Monterrey, N.L.

Ave. Félix U. Gómez No. 4204 Nte.
Col. Valle del Nogalar
San Nicolás de los Garza, N.L.
C.P. 66480 • Tels: 8319-8999,
8319-8900 • Fax: 8319-8939

México, D.F.

Poniente 128 No. 672
Fracc. Industrial Vallejo
México, D.F. • C.P. 02300
Tels: 5729-6781, 5729-6700
Fax: 5729-67-93

Córdoba, Ver.

Km. 10 Carretera Córdoba-Veracruz
Amatlán de los Reyes • C.P. 94946
Córdoba, Ver. • Tel. (2) 716-6622
Fax: (2) 716-6023

Guadalajara, Jal.

Prolongación Colón No. 4700
Tlaquepaque, Jal. • C.P. 44960
Tels./Fax: 3645-8149,
3645-8169 y 3646-4915

Celaya, Gto.

Juárez 113 Nte.
2o. Piso Despacho 1
Centro • C.P. 38050
Tels: (4) 159-0129, 159-0130
Fax: (4) 159-0125

Informes sobre nuestros distribuidores:

Tel: 8319-8999

ventas@villacero.com
www.villacero.com