

Alambrón



Descripción:

El **Alambrón SICARTSA** es un producto laminado en caliente. El molino de alambrón cuenta con un proceso de enfriamiento controlado denominado sistema 'STELMOR', con el cual se logran características microestructurales y propiedades mecánicas específicas y uniformes, lo que permite un mejor comportamiento durante los procesos de industrialización subsiguientes, tales como transformación en alambre por trefilación o laminación en frío.

Materiales:

El acero empleado en la fabricación del Alambrón SICARTSA se obtiene mediante la ruta tecnológica Alto Horno - Horno Básico al Oxígeno (AH-B.O.F.) y solidificado mediante el proceso de colado continuo.

Normas:

El Alambrón SICARTSA se fabrica bajo las normas de calidad NMX-B-365 y ASTM-A-510.

Presentación:

Peso del rollo: 1,500 - 1,600 kgs.
Diámetro interior: 1 m.
Diámetro exterior: 1.2 m.

Se puede fabricar con rangos especiales en el contenido de carbono, de acuerdo con las necesidades específicas del cliente.

Flejado firmemente para soportar el manejo.

Es identificado con una etiqueta que contiene la norma de fabricación, número de colada, grado, diámetro y peso.

Aplicaciones:

Se utiliza como materia prima en la industria del trefilado para la fabricación de mallas, armaduras, telas metálicas, cribas, clavos, alambre de púas y otros derivados. Así como producto terminado en la industria de la construcción.

ALAMBRÓN SICARTSA

| Milímetros | Equivalencia Decimal en Pulgadas |
|------------|----------------------------------|
| 5.5 | 0.218 |
| 6.3 | 0.250 |
| 7.0 | 0.276 |
| 8.0 | 0.315 |
| 9.5 | 0.374 |
| 10.0 | 0.394 |
| 11.0 | 0.434 |
| 12.0 | 0.473 |

VENTAS

Monterrey, N.L.
Ave. Félix U. Gómez No. 4204 Nte.
Col. Valle del Nogalar
San Nicolás de los Garza, N.L.
C.P. 66480 • Tels: 8319-8999,
8319-8900 • Fax: 8319-8939

México, D.F.
Poniente 128 No. 672
Fracc. Industrial Vallejo
México, D.F. • C.P. 02300
Tels: 5729-6781, 5729-6700
Fax: 5729-67-93

Córdoba, Ver.
Km. 10 Carretera Córdoba-Veracruz
Amatlán de los Reyes • C.P. 94946
Córdoba, Ver. • Tel. (2) 716-6622
Fax: (2) 716-6023

Guadalajara, Jal.
Prolongación Colón No. 4700
Tlaquepaque, Jal. • C.P. 44960
Tels./Fax: 3645-8149,
3645-8169 y 3646-4915

Celaya, Gto.
Juárez 113 Nte.
2o. Piso Despacho 1
Centro • C.P. 38050
Tels: (4) 159-0129, 159-0130
Fax: (4) 159-0125

Informes sobre nuestros distribuidores:
Tel: **8319-8999**
ventas@villacero.com
www.villacero.com

